

# AHJUSEGU

<b>Kirjeldus</b>	Saviukumaja ahjusegu koosneb kvaliteetsest savist ja spetsiaalse söelkõvera järgi hoolikalt valitud liivast, millele on lisatud hundinuia kiudu. Ahjusegu (terasuurus 0-2mm, kuivsegu).
<b>Kasutus</b>	Saviukumaja ahjusegu on mõeldud tulekollete väliskestade (ahjud, kaminad, pliidad), korstnate, soemüüride ning lesode ladumiseks ja parandustöödeks sisetingimustes. Sobib nii toorsavi- kui põletatud telliste ladumiseks ja potikivide täiteks.
<b>Värvivalik</b>	Tumepunane ja sinine. Eraldi tellimisel punane, pruun ja hall.
<b>Omadused</b>	Saviukumaja ahjusegu on väga hea nakkuvuse, töödeldavuse ja pinnatugevusega ning talub suuri temperatuurikõikumisi. Saviukumaja ahjusegu on 100% looduslik ja taaskasutatav.
<b>Aluspind</b>	Kivi peab olema imav, hea nakkuvusega ning kindlasti puhas tolmust, värvidest ja määrdeainetest (õlid, rasvad jne).
<b>Tingimused</b>	Kivipinna, segu ja õhutemperatuur peab olema kõrgem kui 5°C. Temperatuur ei tohi langeda alla 5°C enne ahjusegu täielikku kuivamist.
<b>Segu valmistamine</b>	Ühele 25kg kotile kuivsegule lisada 5-6 liitrit puhast vett ja segada korralikult läbi. Kõige parem on segu valmistada kasutamisele eelneval päeval, minimaalselt võiks segu enne kasutamist seista 0.5h, pärast seismist tuleb krohvi uuesti segada.
<b>Töövahendid</b>	Kellud ja osavad käed.
<b>Paigaldus</b>	Sõltuvalt kivide tüübist ja soovitud visuaalsest lõpptulemusest võiks segukihi paksus olla 5-15mm. Segu kaitsmiseks liiga kiire kuivamise eest tuleb kive eelnevalt niisutada. Ahjusegust erineva tooniga vuukide saamiseks soovitame vuugid jätta 3-5mm sügavuselt tühjaks ning kasutada järelvuukimiseks Saviukumaja savi peenviimistluskrohve. Enne järelvuukimist või lauskrohvimist soovitame küttekeha "sisse kütta" vastavalt kütteseadme ehitaja/tootja kasutusjuhendile.
<b>Kuivatamine</b>	Ahjusegu kuivab vee välja aurustumise teel ning peab olema kindlasti täielikult kuivanud enne võimalikku järelvuukimist või mistahes segu pealekandmist.
<b>Lõppviimistlus</b>	Järelvuukimiseks ja lauskrohvimiseks soovitame kasutada Saviukumaja savi või lubi viimistlus- või peenviimistluskrohve.
<b>Materjali kulu</b>	Kulu sõltuvalt kivi kujust, suuruselt ja vuugi paksusest ca 0.5-1.5kg/kivile.
<b>Ohutus</b>	Vältida tolmu sissehingamist ja silma sattumist. Silma sattumisel pesta füsioloogilise lahusega.
<b>Säilitamine</b>	Säilitada kuivades tingimustes.

Tootekirjelduses on välja toodud materjali kasutusvõimalused ja soovitused töötamiseks. Tootja on materjali testinud ja tagab toote kvaliteedi, kuid ei saa garanteerida selle õiget kasutusviisi ega vabasta seega kasutajat vastutusest. Iga objekti puhul tuleb lähtuda konkreetsetest tingimustest ja pindadest. Tooteleht kaotab kehtivuse uue väljaandmisel. Viimati uuendatud: 04.12.2015.

Saviukumaja OÜ  
Mooste Mõis Põlvamaa 64616  
+372 56 505 505  
info@saviukumaja.ee  
www.saviukumaja.ee  
www.facebook.com/Saviukumaja



- Meistrid soovitavad -